

Faserverstärkte, dauerelastische Dichtungsmasse zum dauerhaften Abdichten gegen eindringendes Wasser.

- ▲ grau, dauerelastisch, haftet auch auf nassen Untergründen
- ▲ sofort wasserdicht – bei jedem Wetter, rissüberbrückend bis 10 mm

Anwendungsbereich:

Dieses Produkt eignet sich für die schnelle Reparatur von undichten Stellen auf Dächern, Terrassen, Mauerwerk usw. baufan® Wasser-Dicht haftet auf allen üblichen Materialien, die im Baubereich eingesetzt werden, wie z.B. Bitumen, Dachziegel, Dachpappe, Aluminium, Kupfer, Zink, Beton, Ziegel, Fliesen, Holz u.a.

Rohstoffbasis:

Alkydharz, Polyacrylfasern, Füllstoffe, Lösungsmittel und Hilfsstoffe

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Schmutz, loses Mauerwerk, Moos und anderen Bewuchs mechanisch entfernen. Nicht tragfähige Untergründe – wie z.B. sandender, mürber Putz – müssen mit baufan® Tiefgrund LF verfestigt werden.

Verarbeitung:

baufan® Wasser-Dicht ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden. Die Verarbeitung kann mit einem Pinsel oder einem Spachtel erfolgen.

Bei der Verarbeitung muss darauf geachtet werden, dass die Oberfläche geschlossen ist und eine minimale Schichtdicke von 2 mm erreicht wird.

Erfolgt die Verarbeitung auf feuchtem Untergrund oder bei schlechten Witterungsverhältnissen (tiefe Temperaturen, Regen usw.) muss nach spätestens einer Woche ein zweiter Auftrag erfolgen. Ein Überstreichen mit Acryllacken ist nach 24 Stunden möglich. Arbeitsgeräte nach Gebrauch reinigen.

Wichtige Hinweise:



Achtung

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht Rauchen. Einatmen von Dampf vermeiden. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit viel Wasser abwaschen/duschen. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen die das Atmen erleichtert. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen Vorschriften der Problemabfallsorgung zuführen. Enthält: Naphtha (Erdöl).



Wichtige Hinweise:

ADR/GGVSE: UN 1866, 640E, Klasse: 3, Kl.-Code: F1, Verp.-Gr.: III; LQ7

Produkt unterliegt nicht der ADR, da es einen Flammpunkt über 23°C hat, in Gefäßen kleiner 450l befördert wird und die Auslaufzeit größer 40 sec. beträgt (Kap. 2.2.3.1.5.)

Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90%, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen.

Verbrauch:

ca. 1,5 kg/m²

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: siehe Chargenetikett.

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080409 (Klebstoff- und Dichtmasenabfälle). Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

128022 6 x 750 ml Blech-Dose