

ROVERZINC

SDS 911

COD. 7R5691

EMAJL ZA ZAHTJEVNE POVRŠINE



INTERIJERI I EKSTERIJERI

Pocinčane površine, aluminij, bakar, PVC, metalne legure

Satenski emajl karakteriziran izvrsnim zaštitnim djelovanjem i odličnom ekspanzijom. Prikladno za ukrašavanje i zaštitu teških metalnih površina, kao što su pocinčani limovi i cijevi, aluminij, bakreni dijelovi, PVC i metalne legure općenito. S vrlo visokom prionjivošću i antikorozivnim svojstvima, nanosi se izravno na površinu i ima dvostruku funkciju i kao temeljni premaz i kao završni premaz, osiguravajući visoku otpornost na atmosferske agense u pomorskoj i industrijskoj atmosferi. Izvrsno širenje i prekrivanje.



OPTIMALNO
LIJEPLJENJE



OSNOVNI I
ZAVRŠNI
PREMAZ

SVOJSTVA PRIMJENE



ALATI

Četka
Valjak



RAZRJEĐIVANJE PO VOLUMENU

Spremno za korištenje



PROSJEČNA POTROŠNJA

9-11 m²/L



SUŠENJE

Sušenje: 2-3 sata
Druga ruka: 24 sata

BOJA

Bijela, crna, ton karta

DOSTUPNE KOLIČINE

0,75 Lt, 2,5 Lt

Boero Bartolomeo S.p.A.

Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy

Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300

sales.rover@boero.it - www.rovertech.it

KEMIJSKO-FIZIČKA SVOJSTVA

IZGLED	Saten	
SASTAV	Na bazi akrilnih smola i antikorozivnih pigmenata.	
SPECIFIČNA TEŽINA	1,22- 1,26 kg/L a 20°C	ISO 2811
VISKOZNOST	2.000 ± 500 cP a 20°C	G4V20 ASTM D2196
SADRŽAJ V.O.C – C.O.V.	≤ 500 g/l	

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

SJAJ	23 ± 4 jedinice na 60°	ISO 2813
------	------------------------	----------

NAČIN PRIMJENE

Površina mora biti odgovarajuće pripremljena i bez prljavštine, masnoće, masti i bilo kakvih tragova hrđe. Dobro izbrusite već postojeće boje, uklanjajući sve dijelove koji se ljušte. Na POCINČANE POVRŠINE, ALUMINIJ, BAKAR, PVC, METALNE LEGURE, nanosite dva sloja ROVERZINC SDS 911. Nemojte premazivati druge emajle i boje osim ROVERZINC SDS 911 kako biste izbjegli probleme prijanjanja zbog nekompatibilnosti.

UPOZORENJA

1. Prije i tijekom upotrebe temeljito promiješajte.
2. Prinos ovisi o nepravilnosti i hrapavosti podloge. Uvijek provjerite prionjivost i kompatibilnost predloženog sustava, posebno u slučaju već obojenih ili kritičnih nosača kao što je kruti PVC.
3. Prinosi su izračunati na adekvatno pripremljenim, glatkim i srednje upojnim podlogama; preporučamo određivanje stvarnog prinosa praktičnim testom na određenom nosaču.
4. Nanesite ravnomjerno, izbjegavajući da dijelovi ostanu nepokriveni ili s nedovoljnom debljinom.
5. Kako biste osigurali maksimalnu zaštitu proizvoda, uvijek dovršite ciklus nanošenja unutar 48-72 sata od nanošenja prvog sloja. Ako se ovo vrijeme prekorači, potrebno je lagano izbrusiti površinu prije nastavka nanošenja završnog sloja.
6. Ne nanositi u prisutnosti kondenzacije, pod izravnim djelovanjem sunca i vjetra te pri temperaturi okoline i podloge nižoj od 5°C i višoj od 30°C te uz relativnu vlažnost zraka veću od 85%.
7. Nemojte premazivati drugim proizvodima i/ili glazurama osim ROVERZINC SDS 911 kako biste izbjegli ljuštenje zbog nekompatibilnosti.
8. Nanesite u dobro prozračenim prostorima.
9. Nanošenja u različitim atmosferskim uvjetima, tijekom vremena i/ili s različitim šaržama mogu rezultirati nehomogenim nijansama. Kako biste izbjegli razlike u boji, preporučamo korištenje iste proizvodne serije za isti proizvod i uvijek dovršetak nanošenja na područjima gdje nisu vidljivi znakovi oporavka.
10. Bijele ili svijetle boje u slabo osvijetljenim okruženjima ili nanese na radijatore mogu imati blagu i prirodnu tendenciju žućenja.
11. Očistite alat sintetičkim razrjeđivačem.
12. Prazne posude ili posude s jedva vidljivim tragovima osušenog ostatka proizvoda moraju se zbrinuti u skladu s lokalnim propisima.
13. Čuvati na suhom mjestu i zaštititi od smrzavanja (sobna temperatura ne niža od 5°C).



Gore navedeni tehnički podaci rezultat su točnih laboratorijskih ispitivanja i praktičnih iskustava. Međutim, s obzirom da se proizvod često koristi izvan naše kontrole, možemo jamčiti samo njegovu kvalitetu. Ove informacije podložne su mogućim ažuriranjima od strane Društva i indikativne su: ako su potrebne dodatne informacije, kontaktirajte Tehničku pomoć za zgrade i za ispravnu pripremu potpore i instalaciju konzultirajte Assovernici priručnike.

Sukladno Zakonskom dekretu. n° 161/06 VOC vrijednosti odnose se na navedena razrjeđenja i razrjeđivače te na proizvode obojene prema formulacijama koje je naveo Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 0
Novembre 2022

Boero Bartolomeo S.p.A.

Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy

Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300

sales.rover@boero.it - www.rovertech.it

